

Formar Altro Contrax N

La pavimentazione vinilica, antisdrucchiolo, in teli, è costituita da una miscela di vinile (K70), quarzo, carburo di silicio in percentuale non inferiore al 15% in tutto lo spessore. Contiene inoltre il 10% di particelle di vetro riciclato. E' supportata da una trama tessuta in fibra di vetro, rinforzata da poliestere. L'effetto antisdrucchiolo è garantito dall'intera struttura del pavimento. Il prodotto contiene nella miscela un battericida permanente che ne garantisce l'igienicità ed ha una bassa emissione di Sostanze Tossiche Organiche (T.V.O.C.) secondo EN 15052.

E' prodotto da azienda che opera in regime di qualità controllata e certificata ISO 14001, ISO 9001, EN 29002. Viene fornito in rotoli di altezza m. 2 (EN426), lunghezza m. 20, spessore totale mm 2 (EN428), strato d'uso mm 2 (EN 429) peso 2,6 Kg/Mq (EN430).

La pavimentazione soddisfa i requisiti della norma EN 14041, EN 13845 e possiede il marchio CE e la Dichiarazione di Conformità del produttore.

Il pavimento è antisdrucchiolo ed é conforme al D.Lgs 81/2008 (T.U. per la sicurezza) e alla legge 13/89 (superamento barriere architettoniche).

Inoltre è classificato antisdrucchiolo secondo EN 13845 Annex C classe ESf e secondo EN 13893: 2002 classe DS.

Rispetta i requisiti di igienicità e atossicità prevista dal D.Lgs.193/2007 e Reg. CE 852/2004.

Il pavimento è prodotto con la Tecnologia "Easyclean" al fine di rendere estremamente semplici le operazioni di pulizia e di manutenzione dello stesso.

Contiene bio-plasticanti provenienti da fonti rinnovabili ed è certificato BRE Global classe "A+".

I giunti del pavimento devono essere saldati a caldo, EN 684, con apposito cordolo fornito dal produttore. L'impermeabilità all'acqua del pavimento è certificata secondo EN 13553.

Il pavimento deve essere incollato con collante poliuretano bi-componente.

Caratteristiche Tecniche secondo EN 14041 EN 13845

Destinazione d'uso	EN 13845: Classe 34-43
Resistenza all'usura	EN 13845 Annex D: Classe 34-43 Perdita di materiale <10% EN 660-2: 1,76 mm ³
Sollecitazione sedia a rotelle	EN 425: nessun danno
Impermeabilità	EN 13553: ottima
Impronta residua	EN 433: 0,09mm.
Stabilità dimensionale	EN 434: trasversale 0% - longitudinale 0%
Flessibilità	EN 435 metodo A: Nessuna screpolatura (mandrino 20 mm.)
Stabilità alla luce	EN 20105 B02 metodo 3: >6
Valore riflessione luce LRV	BS 8493:2008
Utilizzo con riscaldamento sotto pavimento	EN 12667 (Conduttività Termica): Adatto
Comportamento elettrico	EN 1815 < 2kV: Antistatico
Resistenza elettrica	DIN 51953: 1,0 x 10 ⁸ Ohms
Abbattimento acustico	ISO 140-8: 4 db
Resistenza alle macchie	EN 423: ottima resistenza
Resistenza al fuoco	EN 13501-1 Classe Bfl, s1
Scivolosità	EN 13845 Annex C: Classe ESf 31° EN 13893-2002: Classe DS con coefficiente d'attrito longitudinale μ 0,77, trasversale μ 0,79 T.R.R.L. Pendulum Test: 64 asciutto, bagnato 39 DIN 51130: R10