

Formar Altro K30 adhesive-free

La pavimentazione vinilica supportata per posa senza colla, antisdrucchiolo, in teli, è costituita da una miscela omogenea di vinile (K70), quarzo colorato, granuli abrasivi di ossido di alluminio nella percentuale non inferiore al 18% in tutto lo spessore, e carburo di silicio. Contiene inoltre il 10% di particelle di vetro riciclato. E' supportata da una membrana pedunculata posta alla base. L'effetto antisdrucchiolo è garantito dall'intera struttura del pavimento. Il prodotto contiene nella miscela un battericida permanente che ne garantisce l'igienicità ed ha una bassa emissione di Sostanze Tossiche Organiche (T.V.O.C.) secondo EN 15052. E' prodotto da azienda che opera in regime di qualità controllata e certificata ISO 14001, ISO 9001, EN 29002. Viene fornito in rotoli di altezza m. 2 (EN426), lunghezza ml 15, spessore mm 3,0 (EN428) e peso 3,7 Kg/Mq (EN430).

La pavimentazione soddisfa i requisiti della norma EN 14041, EN 13845 e possiede il marchio CE e la Dichiarazione di Conformità del produttore.

Il pavimento è antisdrucchiolo ed è conforme al D.Lgs 81/2008 (T.U. per la sicurezza) e alla legge 13/89 (superamento barriere architettoniche). Inoltre è classificato antisdrucchiolo secondo EN 13845 Annex C classe ESf e secondo EN 13893: 2002 classe DS.

Rispetta i requisiti di igienicità e atossicità prevista dal D.Lgs.193/2007 e Reg. CE 852/2004.

Il pavimento è prodotto con la Tecnologia "Easyclean" al fine di rendere estremamente semplici le operazioni di pulizia e di manutenzione dello stesso.

Contiene bio-plasticanti provenienti da fonti rinnovabili ed è certificato BRE Global classe "A+".

I giunti del pavimento devono essere saldati a caldo, EN 684, con apposito cordolo fornito dal produttore. L'impermeabilità all'acqua del pavimento è certificata secondo EN 13553.

Caratteristiche Tecniche secondo EN 14041 EN 13845

| | |
|---|--|
| Destinazione d'uso | EN 13845: Classe 34-43 |
| Resistenza all'usura | EN 13845 Annex D: Classe 34-43 Perdita di materiale <10% EN 660-2: 1,03 mm ³ |
| Sollecitazione sedia a rotelle | EN 425: nessun danno |
| Impermeabilità | EN 13553: ottima |
| Impronta residua | EN 433: 0,1 mm. |
| Stabilità dimensionale | EN 434: longitudinale +0,05% trasversale -0,05% |
| Flessibilità | EN 435 metodo A: Nessuna screpolatura (mandrino 20 mm.) |
| Stabilità alla luce | EN 20105 B02 metodo 3: >6 |
| Valore riflessione luce LRV | BS 8493:2008 |
| Utilizzo con riscaldamento sotto pavimento | EN 12667 (Conduttività Termica): Adatto |
| Comportamento elettrico | EN 1815 < 2kV: Antistatico |
| Resistenza elettrica | DIN 51953: 6,5 x 10 ⁷ Ohms |
| Abbattimento acustico | ISO 140-8: 10 db |
| Resistenza alle macchie | EN 423: ottima resistenza |
| Resistenza al fuoco | EN 13501-1 Classe Bfl, s1 |
| Scivolosità | EN 13845 Annex C: Classe ESf 35° EN 13893-2002: Classe DS con coefficiente d'attrito longitudinale μ 0,72, trasversale μ 0,80 T.R.R.L. Pendulum Test: 71 asciutto, 61 bagnato. DIN 51130: R12 |