




Altro Whiterock Chameleon™



Taxi Cab | 6636
LRV 58



Key Lime | 6635
LRV 50




Ice Queen | 6629V
LRV 35



Eau De Chic | 6605V
LRV 48



Hawaiian Palm | 6638
LRV 22



Ocean Deep | 6637
LRV 7



Night Fall | 6622V
LRV 15



Slip Stream | 6611V
LRV 36



Juicy Lucy | 6620V
LRV 20




Moulin Rouge | 6618V
LRV 12




Feng Shui | 6617V
LRV 9



Shocking Pink | 6616V
LRV 15




Sheer Glass | 6609V
LRV 40



Distant Thunder | 6634
LRV 18



Liquorice | 6612V
LRV 5



Pure Innocence | 6601V
LRV 92



Typical applications / Typische Anwendungsbereiche / Zonas de instalación recomendadas

High-end bathrooms. Showers and changing rooms.
Foyers. Serveries. Retail.

Luxusbäder. Duschen und Umkleieräume. Foyers.
Servicebereiche. Einzelhandel.

Vestíbulos. Concinas americanas. Duchas y vestuarios.
Zonas de servicio. Venta minorista.

Technical information / Technische Informationen / Información técnica / Information technique

Surface finish	Oberfläche	Acabado de la superficie	Finition	Gloss, Hochglanz, Brillante, Brillant
Thickness	Gesamtstärke	Espesor	Epaisseur	2.5 mm
Size	Plattengröße	Dimensiones	Dimension	2500 mm x 1220 mm 3000 mm x 1220 mm
Weight	Flächengewicht	Peso	Poids	3400 g/m²
Maximum service temperature	Max. Betriebstemperatur	Temperatura máxima de uso	Température maximale supportée	60°C
E-modulus of elasticity	Bruchfestigkeit	Módulos de elasticidad	Module d'élasticité	ISO 527 3050 MPa
Notched impact resistance	Kratz- und Kerbzähigkeit	Resistencia al impacto	Résistance à l'impact	ISO 179/1ea 6.1 KJ/m²
Flexural strength	Biegefestigkeit	Resistencia a la flexión	Résistance à la flexion	ISO 178 81 MPa
Tensile strength	Zugfestigkeit	Resistencia a la tensión	Résistance à la traction	ISO 527 56 MPa
Shore D hardness	Shore D-Härte	Dureza (Shore D)	Dureté Shore D	ISO 868 77
Thermal conductivity- 'K Value'	Wärmeleitung	Conductividad térmica	Conductivité thermique	EN 12524 0.17 W/mK
Water absorption	Wasserabsorption	Absorción de agua	Imperméabilité	ISO 62 ≤ 0.1 %
Moisture vapour transmission rate (MVTR)	Wasserdampfdurchlässigkeitsrate (MVTR)	Rango de transmisión de humedad de vapor (MVTR)	Taux de transmission de vapeur d'eau	ASTM E96 ≤ 0.12 g/m²/24h
Fire performance	Brandverhalten	Resistencia al fuego	Réaction au feu	EN 13501-1 B- s3, d0



Altro Limited a company certified by SGS to ISO 9001 and ISO 14001.



2812
EN 15102



1121
EN 15102



EN 15804 SD207
EPD No.: 000338



Altro wall cladding recycling scheme

Installation and maintenance / Montage und Pflege / Instalación y mantenimiento

Please refer to Altro installation and maintenance instructions. Failure to follow these instructions can affect product performance and may affect or invalidate Altro's product guarantee. Technical information on installation and maintenance (including cleaning and staining) can be found at www.altro.com

Die Nichtbeachtung der Altro Verlege- und Pflegeanleitungen kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen und zum Erlöschen der Produktgarantie von Altro führen. Technische Informationen zur Verlegung und Pflege (z. B. Reinigung und Fleckenbehandlung) finden Sie unter www.altro.com

Consulte las instrucciones de instalación y mantenimiento de Altro. El incumplimiento de estas instrucciones puede afectar al rendimiento del producto y puede afectar o invalidar la garantía del producto de Altro. Encontrará información técnica sobre la instalación y el mantenimiento (incluida la limpieza periódica y específica) en www.altro.com

Light Reflectance Values measured in accordance with BS 8493:2008. Exact material match with samples cannot be guaranteed.

LRV = light reflectance value

Lichtreflexionsgrad (LRV) gemäß BS 8493:2008. Eine exakte Übereinstimmung des Materials mit Mustern kann nicht garantiert werden.

LRV = Lichtreflexionsgrad

Los Valores de Reflectancia de la luz se miden de acuerdo con BS 8493:2008. Las muestras no pueden garantizar un color exacto.

LRV = Valor de reflectancia de la Luz



Altro and Altro Whiterock Chameleon are trademarks of Altro Limited.

United Kingdom ☎ +44 (0) 1462 707 700 ✉ enquiries@altro.com

Germany ☎ +49 (0) 340 6500 400 ✉ anfrage@altro.de

France ☎ +33 1 57 32 92 30 ✉ france@altro.com

Australia ☎ +61 3 9764 5666 ✉ info@asf.com.au

Spain ☎ +34 91 549 5230 ✉ suelos@altro.com